

प्रोडक्ट की माहिती

लेटेक्स एडिटिव सीमेंटेड टाइल चिपकाने और ग्राउट्स के लिए एक तरल-आधारित एडिटिव है और इसका उपयोग पानी प्रतिरोध में सुधार करने के लिए, कंकण प्रतिरोधक या विभिन्न सबस्ट्रेट पर जुड़ाव शक्ति में वृद्धि के लिए हुआ है।

ध्यान रखें : प्लाईवुड, अलमारी, पार्टिकल बोर्ड, सजावटी टुकड़े या स्थिति-स्थापक फर्श पर सीधे लागू न करें।

एप्लिकेशन

- आंतरिक और बाहरी के लिए उपयुक्त है
- सभी प्रकार की टाइलों और प्राकृतिक पत्थर के लिए उपयुक्त
- सीमेंट मोर्टार और खंड
- जिप्सम दीवारबोर्ड (केवल आंतरिक)
- सीमेंट टैरेज़ो
- ***विशिष्ट स्थापना सिफारिशों के लिए और बाहरी उपयोग के लिए स्वीकार्यता को स्थापित करने के लिए सीमेंट बैकर बोर्ड निर्माता से परामर्श करें।
- ***सूचना के बगैर परिवर्तन के अधीन विषय-वस्तु। दिखाए गए परिणाम विशिष्ट हैं लेकिन उपयोग की जाने वाली परीक्षण प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं। वास्तविक क्षेत्र का प्रदर्शन स्थापना के तरीकों और साइट की स्थितियों पर निर्भर करेगा।

फायदे

- सुपीरियर हाई-बॉन्ड ताकत
- नम्यता बढ़ाएँ
- बेहतर टक्कर और प्रभाव प्रतिरोधक
- जुड़ाव बढ़ाएँ (टाइल्स और पत्थर)
- पानी का शोषण कम करता है

उपयुक्त सबस्ट्रेट्स

- कॉंक्रीट दीवार और फर्श क्षेत्र
- सीमेंट मोर्टार बेड
- सीमेंट प्लास्टर
- टाइल पर उपयोग
- ईट-चिनाई
- सीमेंट टैराज़ो

***जब हाई-बॉन्ड लेटेक्स एडिटिव एडमिक्सचर के साथ मिलाया जाता है।

उचित कार्य करना

१	रंग सफ़ेद	द्रव्य
२	खोलने का समय	३०-४० मिनट
३	पॉट समय	३-४ घंटे
४	हैवी ट्रैफिक का समय	२४ घंटे

इस्तेमाल कैसे करें?

- इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलायें।
- स्वच्छ बाल्टी में लेटेक्स एडिटिव के साथ एडहेसिव और ग्राउट मिलाए।
- 2 से 5 लीटर लेटेक्स एडिटिव में 20 किलो एडहेसिव पाउडर का उपयोग करें। (आवेदन पर निर्भर है)
- 200 मिली से 300 मिली लेटेक्स एडिटिव में 1 किलोग्राम ग्राउट पाउडर का उपयोग करें।
- एक चिकनी और समरस मिश्रण प्राप्त करने के लिए हाथ या धीमी गति के स्टिरर से मिक्स करें और 5 से 10 मिनट तक प्रतीक्षा करें।
- रीमिक्स और उचित टूल्स के साथ सामग्रियों को लागू करें।

पैकेजिंग : २०० मिलीलीटर, ५०० मिलीलीटर, १ लीटर, ५ लीटर और २० लीटर में उपलब्ध

